

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «PAROC»

14-03-2017
Вильнюс

Результаты Linio 10 по прочности при растяжении перпендикулярно поверхности

Результаты 2017 года по толщине.

Продукт	Прочность при растяжении перпендикулярно поверхности, кРа
Linio 10 100 600X1200 PL/24 3	17,4
Linio 10 120 600X1200 PL/30 2	16,5
Linio 10 160 600X1200 PL/21 2	17,0
Linio 10 80 600X1200 PL/30 3	17,4
Linio 10 140 600X1200 PL/24 2	19,2
Linio 10 170 600X1200 PL/21 2	19,8
Linio 10 50 600X1200 PL/24 6	15,5
Linio 10 60 600X1200 PL/24 5	14,8
Linio 10 150 600X1200 PL/24 2	18,1
Linio 10 200 600X1200 PL/18 2	19,7
Linio 10 180 600X1200 PL/18 2	20,8
Linio 10 100 600X1200 PL/24 3 TP	17,4
Средний:	17,8

Менеджер по продукту и качеству



Нийоле Копыловене